

MARMOCONTACT

χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων



ΧΡΗΣΗ

Το MARMOCONTACT χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης των λείων, χαμηλής απορροφητικότητας επιφανειών (εμφανές μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, κλπ.). Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας.
- Χαρακτηρίζεται από αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά τελικά αποτελέσματα.
- Χαρακτηρίζεται από βαθιά διείσδυση στο υπόστρωμα και την δημιουργία σαγρέ φιλμ, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλή δύναμη συγκόλλησης μεταξύ του υποστρώματος και του επιχρίσματος. Συγχρόνως, περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης μικρορωγματώσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από τυχόν υπολείμματα (σκόρπια σωματίδια σοβά ή κονιάματος, σκόνη, λάδια, χρώματα κλπ.).
- Πριν την εφαρμογή το περιεχόμενο του πλαστικού δοχείου πρέπει να αναδευτεί καλά. Δεν συνιστάται η επιπλέον αραίωση του περιεχομένου με νερό.
- Εφαρμόζεται στις επιφάνειες με ρολό, βούρτσα ή με την ειδική συσκευή αυτόματου ψεκασμού.
- Η επιστρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη προς σοβάτισμα μετά το στέγνωμά της, σε 2 ως 4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το είδος του υποστρώματος.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +35 °C.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Υδατικό μίγμα πολυμερών, εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας και ποιότητας και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--|-----------------------------|
| Μορφή | Υγρό παχύρευστο / Κοκκινωπό |
| Μέγεθος κόκκων | < 0,7 mm |
| Πυκνότητα | 1380 ± 100 g/l |
| pH | 7-8 |
| Πρόσφυση | > 0,6 N/mm ² |
| Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | < 0,30 g/l |

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 250-350 gr/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης, την αραίωση και τον τύπο του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 20 kg και 5 kg σε παλέτες. Σε δοχεία του 1 kg σε χαρτοκιβώτια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε άθικτη αρχική συσκευασία. Αποθηκευμένο σε σκιερό, ξηρό μέρος, προστατευμένο από υγρασία και παγετό.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.